

EZ - MIG CuSn10

NORME

HRN EN ISO 24373	AWS / ASME SFA-5.7	DIN 1733	W. Nr.
S Cu 5211 (CuSn10MnSi)	-	-	2.1086

SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE

Kositrom i manganom legirana bakrena žica za platanje sivog lijeva. Koristi se i za zavarivanje duboko vučenih limova. Tvrdoga zavara 115 HB.

MEHANIČKA SVOJSTVA ČISTOG METALA ZAVARA

R _{eL} N/mm ²	R _m N/mm ²	A ₅ %	KV (20°C) J
> 180	330 - 370	> 15	≥ 24

ORIJENTACIJSKI KEMIJSKI SASTAV ŽICE

	Cu	Sn	Mn	Si
%	bal.	9,00 - 10,00	0,20 - 0,35	0,20 - 0,30

ZAŠTITNI PLIN

I1 (Ar)

PAKIRANJE

Promjer žice mm	Namotaj
0,8; 1,0; 1,2; 1,6	Žica do žice (S-S)

15 kg - plastični ili žičani kolut

